

Acryl Gute Fassade

Водоразбавляемая фасадная краска для долговечной защиты бетонных, кирпичных и штукатурных фасадов, в т.ч. штукатурных систем утепления ETICS (ЛШСУ / СФТК)



Описание продукта

Область применения	Водно-дисперсионная акриловая краска для получения белых, матовых, светостойких, устойчивых к воздействию щелочи, паропроницаемых и водоотталкивающих декоративно-защитных фасадных покрытий.																
	Предназначена для долговечной защиты и цветового оформления наружных бетонных, кирпичных и штукатурных поверхностей фасадов классов CS II - CS IV EN 998-1 (прочность на сжатие > 2,5 Н/мм ²), в том числе в штукатурных системах утепления ETICS (ЛШСУ / СФТК). Подходит для внутреннего использования при окраске неотапливаемых помещений и зон с повышенной влажностью.																
Свойства	<ul style="list-style-type: none">■ Атмосферостойкая, для защиты фасадов от погодных воздействий;■ Стойкая к выцветанию под действием щелочности и УФ-излучения;■ Дышащее покрытие с высокой паропроницаемостью класса V1 EN 1062-1;■ Защищает фасады от разрушающего действия влаги, с пониженной водопроницаемостью класса W2 EN 1062-1 ($w < 0,5 \text{ кг}/(\text{м}^{2*}\text{ч}^{24})$);■ Экологически безопасная, без вредных добавок и неприятного запаха;■ Состав и свойства продукта позволяют применять его и для внутренних работ.																
Состав	Связующее - поликариловая дисперсия. Прочие компоненты: пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы, консерванты. Содержание ЛОС - менее 15 г/л ЛОС. Для продуктов данной категории A/c: 40 г/л с 2010 года.																
Срок годности / гарантийный срок	24 месяца с даты производства																
Хранение	В прохладном, но незамерзающем месте.																
Упаковка	■ База 1 (белая) для системы колеровки LINNIMAX: 12 л, 9 л, 2,35 л Плотность: База 1 ок. 1,55 г/см ³																
Технические параметры	<p>По классификации EN 13300 и EN 1062-1:</p> <table><tbody><tr><td>Степень глянца</td><td>Матовая, G3</td></tr><tr><td>Максимальная величина зерна, класс</td><td>100 μm, S1</td></tr><tr><td>Степень контрастности (укрывистость), класс</td><td>Класс 2 при расходе 150 мл/м² на 1 слой</td></tr><tr><td>Толщина сухого слоя, класс</td><td>100–200 μm, E3 (при однослойном нанесении)</td></tr><tr><td>Водопроницаемость (w), класс</td><td>≤ 0,5 [кг/(м^{2*Ч²⁴)]] (средняя), W2}</td></tr><tr><td>Паропроницаемость (sd), класс</td><td>≤ 0,14 м (высокая), V1</td></tr><tr><td>Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdH₂O</td><td>ок. 0,08 м в толщине сухого покрытия ок. 200 мкм</td></tr><tr><td>Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdCO₂</td><td>< 50 м, C0</td></tr></tbody></table>	Степень глянца	Матовая, G3	Максимальная величина зерна, класс	100 μm, S1	Степень контрастности (укрывистость), класс	Класс 2 при расходе 150 мл/м ² на 1 слой	Толщина сухого слоя, класс	100–200 μm, E3 (при однослойном нанесении)	Водопроницаемость (w), класс	≤ 0,5 [кг/(м ^{2*Ч²⁴)]] (средняя), W2}	Паропроницаемость (sd), класс	≤ 0,14 м (высокая), V1	Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdH ₂ O	ок. 0,08 м в толщине сухого покрытия ок. 200 мкм	Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdCO ₂	< 50 м, C0
Степень глянца	Матовая, G3																
Максимальная величина зерна, класс	100 μm, S1																
Степень контрастности (укрывистость), класс	Класс 2 при расходе 150 мл/м ² на 1 слой																
Толщина сухого слоя, класс	100–200 μm, E3 (при однослойном нанесении)																
Водопроницаемость (w), класс	≤ 0,5 [кг/(м ^{2*Ч²⁴)]] (средняя), W2}																
Паропроницаемость (sd), класс	≤ 0,14 м (высокая), V1																
Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdH ₂ O	ок. 0,08 м в толщине сухого покрытия ок. 200 мкм																
Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdCO ₂	< 50 м, C0																
Цвет, колеровка	Белый LINNIMAX Acryl Gute Fassade колеруется вручную и машинным способом в системах LINIMAX во все популярные цветовые коллекции. При колеровке краски вручную необходимо смешивать все требуемое количество материала между собой во избежание отличий цветовых оттенков. Для предотвращения возможных отклонений оттенков рекомендуется перед применением проверять материал на точность соответствия требуемому тону. На основаниях находящихся в одной плоскости применять материал только одной производственной партии (см. номер партии на упаковке). Темным и насыщенным оттенкам присуща ограниченная укрывистость. При использовании таких оттенков рекомендуется предварительное нанесение пигментированных грунтовок либо кроющеего покрытия на белой базе, заколерованной в максимально близкий оттенок к финишному цветовому тону. В особых случаях все равно возможна необходимость второго кроющеего покрытия. Стойкость цвета согласно памятки BFS №26: Класс: С по связующему Группа: 1 – 3, в зависимости от типа пигментации																

Применение
Подходящие подложки

Основания должны быть чистыми, без загрязнений, разделяющих субстанций и сухими. Влажность окрашиваемых минеральных поверхностей должна быть ≤ 8 %. Отслаивающиеся, поврежденные участки поверхности без несущей способности должны быть удалены. Изъяны поверхности должны быть огрунтована и заполнены совместными ремонтными (шпатлевочными, штукатурными) составами.

Порядок подбора грунтовочных материалов и подготовительной обработки			
Тип обрабатываемой поверхности	Состояние поверхности		Примечания
	новая	старая	
Цементно-известковая штукатурка / шпатлевка	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Silikat Konzentrat Grund	Новые цемент- и известь содержащие основания не окрашивать ранее 2-х недель после завершения штукатурных работ. При пониженной температуре и повышенной влажности технологический перерыв следует увеличивать. Для повышенной защиты от щелочного выцветания и высолов в случаях раннего окрашивания возможно дополнительное применение грунтовки LINNIMAX Grund Universal.
Цементная штукатурка / шпатлевка	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Silikat Konzentrat Grund	
Гипсовая штукатурка / шпатлевка	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	LINNIMAX Tiefgrund	
Полимерная (дисперсионная) штукатурка	не требуется	LINNIMAX Tiefgrund	Грунтовка старых поверхностей не требуется при их низкой впитывающей способности.
Полимерная (дисперсионная) шпатлевка	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	LINNIMAX Tiefgrund	
Обычный бетон, железобетон	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Silikat Konzentrat Grund	Новые, чистые, слабо и равномерно впитывающие поверхности могут окрашиваться без грунтовки.
Стабильные лакокрасочные покрытия	не требуется	не требуется	Локальная шпатлевка и грунтовка старых покрытий при наличии их повреждений. Глянцевые эмалевые покрытия должны быть заматированы шлифовкой и обспылены.
Керамическая и облицовочная кладка	не требуется	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	
Поверхности с плесенью	LINNIMAX FungiStop Grund	LINNIMAX FungiStop Grund	Предварительная механическая и влажная чистка и обработка очагов биопоражений дезинфицирующими составами. Рекомендуемая грунтовка применяется только на способных впитывать влагу поверхностях.
Поверхности с высоловами	совместимая органорастворимая грунтовка	совместимая органорастворимая грунтовка	Предварительная механическая чистка от солей. Не гарантируется прекращение появления новых высолов.

Метод нанесения

Предназначена для нанесения кистью, валиком или оборудованием безвоздушного напыления. При нанесении методом напыления на слабо и не впитывающих основаниях нанести грунтовочное покрытие материалом LINNIMAX Grund Universal.

Безвоздушное напыление

Угол напыления: 50°

Форсунка: 0,021" – 0,027"

Давление: 150 – 180 бар

При нанесении методом безвоздушного напыления краску хорошо перемешать и пропустить через сито.

Структура покрытия
Грунтовочное покрытие:

LINNIMAX Konzentrat Grund либо LINNIMAX Tiefgrund

Промежуточное покрытие:

LINNIMAX Acryl Gute Fassade, при необходимости разбавленной макс. 10% воды.

Завершающее покрытие:

LINNIMAX Acryl Gute Fassade, при необходимости разбавленной макс. 5% воды.

Ок. 150 мл/м² (200 гр/м²) на 1 слой на гладком основании. На шероховатых поверхностях соответственно больше.

Точный расход определяется пробным нанесением.

Условия применения
Температурный режим применения:

минимальная температура воздуха и основания должна быть не ниже +5°C. Максимальная температура основания и окружающего воздуха должна быть не выше +30°C.

Не допускается нанесение материала при сильном ветре или суховее, на влажные либо замерзшие поверхности с наледью, во время дождя либо тумана, при прямых солнечных лучах (в случае незащищенных поверхностей). При необходимости использовать защитный тент. Будьте осторожны при опасности ночных заморозков.

Сушка/время сушки

При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4–6 часов высыхает на поверхности и готова к последующей обработке. Высыхает и способна нести нагрузки примерно через 14 дней. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Чистка инструментов

После применения промыть водой с мылом.



Замечания	<p>Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности наносить методом «мокрое по мокрому» за один проход.</p> <p>При окраске и сушке лакокрасочного покрытия в условиях высокой влажности воздуха и прохладной погоды может происходить замедленное высыхание поверхности. В связи с погодными условиями из-за влажной нагрузки (дождь, иней, туман) на поверхность покрытия могут выходить в виде потеков пигментные или прозрачные, полуглянцевые и клеевидные вспомогательные вещества. Вспомогательные вещества являются водорастворимыми и могут быть удалены водой в достаточном количестве, например, самостоятельно после нескольких обильных дождей. На качество высохшего покрытия это не будет оказывать негативного влияния. Если все же необходима перекраска такого основания, в таком случае выделения (вспомогательные вещества) предварительно увлажнить и после короткого времени воздействия смыть без остатка. Затем произвести дополнительное грунтование материалом LINNIMAX Universal Grund. При исполнении покрытия при подходящих климатических условиях такие потеки не проявятся.</p>
-----------	---

Дополнительная информация

Описание опасности / Меры предосторожности	Хранить в местах недоступных детям. Защищать глаза и кожу от попадания брызг краски. При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву.
Утилизация	Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или как бытовой мусор.
Техническая консультация	В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
Контакты	Тел.: +7 495 660 08 49 Факс: +7 495 6455799 e-mail: info@linnimax.ru
Производитель	Иностранные унитарные предприятия "Диском", BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by , E-Mail: info@caparol.by

Техническая информация

Состояние на июнь 2023

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО "ЛИННИМАКС РУС", ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.linnimax.ru, E-Mail: info@linnimax.ru

Иностранные унитарные предприятия "Диском", BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by